

JUWÖ POROTON D 55597 Wöllstein www.juwoe.de										2016	
Blockziegel										D	
Bezeichnung	Zulassung Nr. Z 17.1-	Wandstärke	Rechenwert			Zulässige		nach DIN	Rohdichte kg/dm ³	Brandschutz *1 *2	Bemerkungen
			Wärmeleitfähigkeit W/mK	U-Wert W/m ² K	Festigkeits- klasse	Druckspannung MN/m ²	1053-100 f k MN/m ²				
ThermoBlock T14	910	30	0,14 mit LM 21	0,41	10	0,7 mit LM 21	1,85	0,70	F 90A		
ThermoBlock T14	910	36,5	0,14 mit LM 21	0,35	10	0,7 mit LM 21	1,85	0,70	F 90A		
ThermoBlock H1z	DIN EN 771-1	10	0,39		12			0,80	F 90A		
ThermoBlock H1z	1038	11,5	0,39		12	1,6 mit MG II a	4,22	0,80	F 90A		
ThermoBlock H1z	1038	17,5	0,39		12	1,6 mit MG II a	4,22	0,80	Brandwand		
ThermoBlock H1z	DIN EN 771-1	24	0,39		12	1,6 mit MG II a	5,0	0,80	Brandwand		
*1 Brandschutz: Diese Angaben gehen von beidseitig/allseitig verputzten Wänden/Pfeilern aus.											
*2 Brandschutz: Es ist ggf. auch zwischen raumabschließenden bzw. nicht raumabschließenden und tragenden und nichttragenden Wänden zu unterscheiden											
										23.01.2016 Schröder	

